



ENERGIEKER

Gold Art ceramica spa
Via Giardini nord 231/233
41026 Pavullo n.f. (MO) Italy
Phone: +39 0536 301711
Fax: +39 053622037
<http://www.energieker.it/>

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques

SERIE: CITY PLASTER LCP

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| CLASSIFICAZIONE Classification/Classification/Klassifizierung | UNI EN 14411 / ISO 13006 | App. G B I a / Annex G B I a | |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite | EN ISO 10545/2 | CONFORME In accordance conforme | |
| ORTOGONALITÀ Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkeligkeit | | | |
| SPESSORE Thickness/Epaisseur/Dicke | | | |
| RETTILINEITÀ DEI LATI Linearity/Rectitude/Geradheit der Kanten | | | |
| PLANARITÀ Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit | | | |
| ASPETTO Aspect/Appearance/Aspekt | | | |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption/Absorption d'eau/Wasseraufnahme | EN ISO 10545/3 | ≤0,5% | Valore massimo singolo 0,6% |
| MODULO DI ROTTURA Modul of ropture/ Module de rupture/ Bruchlast | EN ISO 10545/4 | ≥35 N/mm ² | Valore singolo minimo 32 |
| SFORZO DI ROTTURA Breaking strength/Résistance à la rupture/ Bruchkraft | | ≥1300 N Sp, Th, Ep, Dk ≥7,5mm. | ≥700 N Sp, Th, Ep, Dk <7,5mm |
| DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO Determination of impact resistance/Résistance aux chocs/Schlagfestigkeit | EN ISO 10545/5 | > 0,55 | |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE Abrasion resistance/Résistance à l'abrasion/Widerstand Tiefenverschleiss | EN ISO 10545/7 | II IV | |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE Thermal expansion coefficient/Coefficient de dilatation thermique/Ausdehnungskoeffizient | EN ISO 10545/8 | 7 x 10 ⁻⁶ /°C | |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance/Résistance au choc thermique/Temperaturwechselbeständigkeit | EN ISO 10545/9 | RESISTENTI Resistant Résistant Bestaendig | |
| DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion/Dilatation due à l'humidité/Dilatation Feuchtigkeit | EN ISO 10545/10 | 0,1 mm/m | |
| DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO Determination of crazing resistance/Resistance au fissuration/Widerstand gegen den Durfen | EN ISO 10545/11 | RESISTENTI Resistant Résistant Bestaendig | |
| RESISTENZA AL GELO Frost resistance/Résistance au gel/Frostsicherheit | EN ISO 10545/12 | RESISTENTI Resistant Résistant Bestaendig | |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------------|
| | | |
| RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: Resistance to chemicals/Résistance aux acides et aux bases/Säure- und Laugenbeständigkeit | EN ISO 10545/13 | Min Classe B |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE Restistance to staining/Résistance au tachage/ Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545/14 | Min Classe 3 |
| RESISTENZA AL FUOCO Fire restistance /Résistance au feu / Brandverhalten | UNI EN ISO 13501/1 | Classe A1- A1 _{fl} |